



**Breddermann**  
Kunstharze

Buschweg 34a · D-59174 Kamen  
Tel.: +49 (0) 2303 591 194  
Fax: +49 (0) 2303 591 396  
www.breddermann-kunstharze.de  
info@breddermann-kunstharze.de

## Epoxi-System E25TMU

### Terrarien- und Aquariensiegelung

Das Epoxi-System E25TMU ist eine ungefüllte mittelviskose 2-Komponenten Kombination von Harz und Härter mit hoher UV-Beständigkeit

#### Eigenschaften und Einsatzgebiet:

Versiegelt Metall, Holz, Kunststoffe, mineralische Untergründe  
Bildet klare klebfreie Oberfläche  
Hohe UV-Beständigkeit, nahezu vergilbungsfrei  
Gute mechanische Eigenschaften  
Hohe Schlagfestigkeit

Oberflächenschutz, Wassersperrschicht

<b>Verarbeitungsdaten:</b>	
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)	100 Teile Harz / 60 Teile Härter
Mischungsverhältnis (Volumenanteile)	100 Teile Harz / 66 Teile Härter
Mischungsviskosität	mittelviskos / zähflüssig
Topfzeit (Verarbeitungszeit) 20 °C	25 min (100 g)
Klebfrei	24 h (20 °C)
Endfest	7 Tage (20 °C)
Verarbeitungstemperatur	10 °C – 25 °C

Die versiegelten Oberflächen sind schlag-, kratz- und bissfest. Es entsteht eine wasserundurchlässige Sperrschicht, welche leicht gereinigt und desinfiziert werden kann. Ein Einnisten von Bakterien und Krankheitserregern in den Untergrund wird verhindert.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Revision 10/2008